

Быстросохнущий эпоксидный грунт для бетонных оснований



БЕТОЛАСТ-2 «ОСНОВА» 10Е СПРИНТ - двухкомпонентный эпоксидный быстросохнущий грунт с высокой проникающей способностью без резкого неприятного запаха, применяемый для создания прочного адгезионного слоя перед нанесением финишных слоёв покрытий.

Применение

Двухкомпонентный быстросохнущий эпоксидный грунт **БЕТОЛАСТ-2 «ОСНОВА» 10Е СПРИНТ** рекомендован к применению в любых помещениях промышленного и гражданского назначения, в том числе, где требуется ввод объекта в эксплуатацию в сжатые сроки. Представляет собой оптимальное средство для подготовки и защиты бетонных оснований, испытывающих на себе средние и тяжёлые нагрузки постоянной интенсивности, а также идеально подходит для укрепления различных минеральных поверхностей и ремонта полимерных покрытий.

Ключевые особенности материала

- *ускоренный набор прочности*
- *значительно улучшает адгезию финишного слоя;*
- *упрочняет и закрепляет поверхность;*
- *не имеет резкого неприятного запаха;*
- *имеет высокую химстойкость;*
- *гидроизолирует основание*
- *полуглянцевая фактура*

Характеристики

Цвет

Не нормируется (кремовый).

Внешний вид пленки

Однородная полуглянцевая поверхность.

Сухой остаток (по объёму)

97 %

Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5) °С

20 минут

Теоретический расход

При нанесении на бетонное основание марки не ниже М300 – 0,25-0,35 кг на 1 м²

Время высыхания

Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	2
Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более	4

Применяется в готовых решениях для **лёгких**, **средних** и **тяжёлых** нагрузок.

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Технические условия	20.30.12-067-01524656-2023
Основа материала	Нано-модифицированная эпоксидная смола с функциональными добавками
Внешний вид	
Компонент А	Не нормируется (кремовый)
Компонент Б	Прозрачный
Физические показатели	
Объем сухого остатка, %, не менее	97
Условная вязкость по Брукфильду, R-6, 100 обор/мин при температуре (20,0±0,5)°С, мПа×с	5000-10000
Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)°С, мин, не менее	20
Адгезия к бетону МПа, не менее	2,5
Блеск покрытия под углом 60°, единицы блеска, не менее	36
Термостойкость покрытия (воздействие сухого тепла)	
+50 С°	Постоянно
+80 С°	Кратковременное, но не более 7 дней
+100 С°	Кратковременное, но не более 3 часов

Упаковка

25 кг. (компонент А + компонент Б).

Требования к основанию и его подготовка

Бетонное основание должно соответствовать требованиям 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы».

При работе на новых бетонных основаниях, нанесение полимерного покрытия необходимо производить не ранее, чем основание достигнет 70-80% своей марочной прочности. Основание должно иметь гидроизоляцию, для предотвращения капиллярного подсоса влаги. Если основание старое и уже эксплуатировалось необходимо удалить все загрязнения с поверхности. Все дефекты основания (трещины, пустоты, расслоения и т.д.) должны быть отремонтированы до начала работ по нанесению полимерных покрытий.

Влажность основания, %, не более	4
Прочность основания на сжатие, МПа, не менее	20
Прочность на отрыв, МПа, не менее	1,5
Горизонтальное отклонение по ровности, мм, не более	4 мм на 2-х метровой рейке

Основными способами подготовки основания являются шлифование, дробеструйная обработка, фрезерование (необходимый метод зависит от качества поверхности и его загрязнённости).

После обработки поверхность должна иметь ярко выраженную текстуру (шероховатость). Благодаря данным операциям с поверхности удаляются въевшиеся загрязнения, а также повышается адгезия с наносимыми полимерными составами.

Условия применения грунтовочного состава.

Температура основания, С°	от +5 до +30
Температура воздуха, С°	от +10 до +30
Влажность воздуха при +20, %	85
Влажность воздуха при +10, %	75

Обязательно исключить сквозняки в помещении, чтобы избежать дефектов финишного покрытия. В холодное время года, обязательно выдержать материал в тёплом помещении в течение одних суток.

Быстросохнущий эпоксидный грунт **Бетоласт-2 «ОСНОВА» 10Е СПРИНТ** состоит из двух компонентов, очень точно подобранных по массе. В процессе приготовления состава данные

компоненты смешиваются между собой. При необходимости целый комплект можно разделить на несколько применений, исходя из пропорции соотношения точно по весам, в противном случае это может привести к дефектам финишного покрытия.

Нанесение.

Компонент А тщательно перемешать строительным миксером с регулируемыми оборотами (на скорости не более 350-400 оборотов в минуту) лопастной мешалкой (**не менее 2 мин**).

Компонент Б добавить в **компонент А**. Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное смешивание (эта операция позволяет избавиться от не перемешанных областей на стенках исходной емкости).

В состав можно ввести небольшое количество кварцевого наполнителя (если это предусмотрено системой покрытия) и ещё раз тщательно перемешать в течение 2 минут.

При смешении компонентов состава (А+Б) происходит химическая реакция с выделением тепла. Приготовленный материал незамедлительно распределяется на обрабатываемой поверхности, т.к. нахождение материала в таре снижает время его жизнеспособности. Состав наносится на предварительно подготовленную поверхность, при помощи валика с длиной ворса от 6 до 12 мм, а на пористых основаниях при помощи резинового или металлического шпателя. В процессе нанесения необходимо избегать образования луж и подтёков.

Все температурные показатели на объекте, влажность в помещении критически влияют на жизнеспособность, текучесть, полимеризацию материала, а также оказывает влияние на конечный результат, наличие или отсутствия дефектов поверхности.

Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°C, ч, не более	2
Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°C, ч, не более	4

Разные партии состава могут иметь разный оттенок. На единой площади необходимо использовать материалы одной партии. На объектах со сложной геометрией необходимо заранее продумать план-график нанесения финишных покрытий. Стыковка финишных покрытий из разных партий допускается на границах помещений, у лотков, прямков, деформационных швах.

Перед нанесением на всю площадь объекта, рекомендуется провести тестовое нанесение материала со всеми подготовительными этапами на участке не менее 5-10 м². Данная мера позволяет определить качество и внешний вид будущего покрытия, а также оценить профессионализм полимерщиков и исполнителей работ.

Условия хранения и Безопасность

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от **-10 до +40 °C**. После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре (20±2)°C.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — **12 месяцев** со дня изготовления.

Работы по нанесению состава, проводить в проветриваемом помещении. Категорически запрещается пользоваться открытым огнём, производить сварочные работы. При проведении работ необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. Не допускать попадания материала на кожу, дополнительно рекомендуется использовать защитные крема. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Рекомендация по эксплуатации покрытия

Внешний вид и долговечность покрытия зависит от условий его эксплуатации и ухода. Образование царапин или мелких сколов, являющихся следствием воздействия абразивной нагрузки и падения тяжелых предметов, является нормой. Для того, чтобы продлить срок службы

покрытия, рекомендуется осуществлять регулярную влажную уборку. Для уборки и очистки полимерного покрытия от различных загрязнений (масляные пятна, органические и неорганические соединения) необходимо применять растворы на основе щелочей. Недопустимо использование растворов или концентратов на основе кислот, их солей и окислителей, поскольку данные средства приведут к изменению цвета покрытия. Разлитые жидкости, продукты питания и другие загрязняющие вещества рекомендуется удалять с покрытия сразу, во избежание образования въевшихся пятен.

Рекомендация: в первые дни после монтажа рекомендуется защитить покрытие от абразивного, механического и химического воздействия на время полимеризации покрытия, как правило, оно составляет 3 суток.

Ограничение ответственности

Компания НПО «СПК» не может контролировать процесс транспортировки, хранения и нанесения материалов, а также условия эксплуатации покрытий конечными потребителями. Наша компания несёт ответственность только за качество материала при поставке его потребителю. Мы гарантируем его соответствие всем нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения материалов. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

Поскольку производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.